

Tableau 23 Subjectiles anciens fonds peints, lasures ou vernis, métal - Travaux extérieurs

| Subjectiles | État de finition recherché ¹⁾ | | | Brossage Époussetage Piquage Martelage ⁶⁾ | Lessivage pour repeindre et/ou dégraissage ²⁾ | Grattage des parties mal adhérentes Ouverture des crevasses ¹²⁾ | Impression localisée ⁷⁾ ou anti-rouille ⁸⁾ | Rebouchage ⁴⁾ | Révision d'enduit | Ponçage Époussetage | Couche intermédiaire | Couche de finition |
|--|--|--------|----------|---|---|--|--|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Mat | Satiné | Brillant | | | | | | | | | |
| Fonds peints — Mat, satiné ou brillant | Finition C | | | X | X | X | X | | | | X ⁵⁾ | X |
| | Finition B | | | X | X | X | X | X | | X | X ⁵⁾ | X |
| Mat, satiné ou brillant — Finition B | Finition C | | | X | X | X | X | | | | X ⁵⁾ | X |
| | Finition B | | | X | X | X | X | X | | X | X ⁵⁾ | X |
| Mat, satiné ou brillant — Finition A | Finition C | | | X | X | X | X | | | | X ⁵⁾ | X |
| | Finition B | | | X | X | X | X | X | | X | X ⁵⁾ | X |
| | Finition A | | | X | X | X | X | X | X | X | X ⁵⁾ | X |
| Lasures ou vernis ^{7) 9) 10)} | Finition C | | | X | | X | X | | | | X | X |
| | Finition B ¹¹⁾ | | | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| Métal | Finition B | | | X ⁶⁾ | X | X | X ⁸⁾ | | | | X | X |
| | Finition C | | | X ⁶⁾ | X | X | X ⁸⁾ | | | | | X |

1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir paragraphe 3.2.2.2). Le décapage des anciens fonds n'est effectué que sur prescriptions spéciales hors de ce document. Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l'abrasif de la surface sera effectué en finitions B et A.

2) Facultatif, dépend de l'encrassement des fonds (lessivage).

3) Il y a lieu de s'assurer que l'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe l'ancien revêtement.

4) Les raccords d'enduit ciment ou plâtre peuvent être réalisés sur prescriptions spéciales des documents particuliers du marché.

5) Facultative, dépend du changement de couleur demandé.

6) La rouille épaisse peut être enlevée par martelage et piquage (voir paragraphe 6.5.5.2.1.2).

7) Pour les boiseries, le maître d'ouvrage ou son représentant doit s'assurer que ce qu'il prescrit pour l'extérieur est compatible avec l'existant intérieur (voir paragraphe 6.5.4.4).

8) Voir paragraphe 6.5.5.2 pour les traitements d'antirouille sauf dans le cas de dépose.

9) En lasure, à l'extérieur, les finitions sont de classe C généralement «mat» ou «satiné».

10) On vise ici le cas où on recouvre à l'identique, par vernis ou lasure. Si on recouvre par peinture, on considère l'ancien fond comme une peinture (selon les trois premières lignes du présent tableau).

11) La finition B n'est possible qu'en vernis. En lasure seule la finition C est envisageable.

12) Pas d'ouverture de crevasses en finition C.

CD-Reef V3 - Édition 146 - Décembre 2006
Document : NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994) : Peinture -
Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (indice de classement :
P74-201-1)