

Subjectile	État de finition recherché			Nettoyage et dépolssiérage	Peinture primaire adaptée <sup>1)</sup> ou peinture de colmatage adaptée ou peinture à accrochage direct	Couche intermédiaire <sup>2)</sup>	Couche de finition
	Mat <sup>5)</sup>	Satiné	Brillant				
Ferreux avec métallisation (zinc, aluminium ou alliage zinc-alu) (voir 5.7)	Finition C			X	X		X <sup>3)</sup>
	Finition B			X	X	X	X <sup>4)</sup>

1) La peinture primaire adaptée est appliquée en usine ou atelier (sauf impossibilité de transport des éléments à peindre).

2) La couche intermédiaire doit être appliquée sur le primaire dans un délai maximal de quelques jours (une semaine).

3) Certaines couleurs de la couche de finition exigent l'application d'une couche intermédiaire supplémentaire.

4) Certains systèmes épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale.

5) L'aspect «mat» nécessite l'emploi de produits spécifiques.

Tableau 21 Subjectiles ferreux métallisés - Travaux extérieurs

CD-Reef V3 - Édition 146 - Décembre 2006  
Document : NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994) : Peinture -  
Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses  
techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (indice de classement :  
P74-201-1)