

Subjectile	État de finition recherché			Nettoyage et dépolssiérage ¹⁾	Dégraissage	Décapage ou dérochage et rinçage ²⁾	Peinture primaire adaptée ³⁾ ou peinture à accrochage direct	Couche intermédiaire	Couche de finition
	Mat ⁵⁾	Satiné	Brillant						
Non ferreux Alliages légers	Finition C			X	X	X	X		X ⁴⁾
Acier galvanisé (voir 5.7)	Finition B			X	X	X	X	X	X ⁴⁾

1) Les ouvrages ne doivent pas être livrés au peintre recouverts de ciment ou de plâtre.
2) Assure l'accrochage. Doit être recouvert rapidement.
3) Assure une protection provisoire.
4) Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire supplémentaire. Certains systèmes épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale.
5) L'aspect «mat» nécessite l'emploi de produits spécifiques.

Tableau 20 Subjectiles métaux non ferreux et alliages légers - Acier galvanisé - Travaux extérieurs
- tableau 21 : Subjectiles ferreux métallisés - Travaux extérieurs

CD-Reef V3 - Édition 146 - Décembre 2006
Document : NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994) : Peinture -
Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (indice de classement :
P74-201-1)