

Subjectille	État de finition recherché <sup>1)</sup>			Époussetage	Impression <sup>2)</sup>	Rebouchage <sup>3)</sup>	Révision des joints <sup>3)</sup>	Enduit non repassé ou ratissage <sup>3)</sup>	Enduit repassé <sup>2)</sup>	Ponçage et époussetage	Couche intermédiaire	Révision	Couche de finition
	Mat	Satiné	Brillant <sup>1)</sup>										
Plaque de parement en plâtre (voir 5.5)	Finition C			X	X								X
	Finition B			X	X		X	X		X	X		X
	Finition A			X	X	X	X		X	X	X	X	X

*\*) Dans les locaux très humides, définis selon le Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB n° 2882 comme correspondant à la classification EB + locaux privés, en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E.3 figurant en annexe E.*

*1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application, en finition «tendue», ne s'exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription spéciale (voir paragraphe 6.6.1.3). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir paragraphe 3.2.2.2).*

*2) Voir paragraphe 6.5.1.3.*

*3) Un même type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.*

Tableau 3 Plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné - Travaux intérieurs

CD-Reef V3 - Édition 146 - Décembre 2006  
Document : NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994) : Peinture -  
Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses  
techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (indice de classement :  
P74-201-1)